HIPPO CHEM

لاصق الخرسانة المقوّي

لاصق الخرسانة المقوّي منتج أساسه راتنج مستحلب، يُستخدم لتثبيت وتقوية وتعزيز تماسك مكوّنات مختلف أنواع ملاط الهبلكس (بلوك الخرسانة الخلوية) وملاط تثبيت البلاط والترويب، ولزيادة التصاق الخرسانة أو الملاط الجديد بالخرسانة القديمة عند استئناف الصب لإكمال مقطع خرساني غير مكتمل بعد الشك، وكذلك في أعمال الجروتنج (الحقن بالجروت) وإصلاح الأسطح. وتنتشر لواصق الخرسانة البوليمرية بسهولة في الجبس وفي خليط الماء والأسمنت.

الميزات

- زيادة التصاق مختلف أنواع الخرسانة والملاط
- تقليل النفاذية
- زيادة المرونة
- منع التشقق والانتفاخ
- تحسين المقاومة ضد العوامل البيئية العدوانية
- زيادة التصاق مكوّنات الملاط ببعضها
- زيادة مقاومة الشد والانحناء
- تقليل التشققات بالحفاظ على الرطوبة في بنية الملاط

التطبيقات

- تثبيت مواد الأسطح الأسمنتية والجبسية وإيجاد رابطة بين الخرسانة والملاط الجديدين والأسطح القديمة
- تحسين التصاق ملاط الإصلاح بالأسطح الخرسانية المتضررة، وملء الفواصل والشقوق في الجدران والأسقف والأرضيات
- تحسين متانة الخرسانة ولواصق البلاط والسيراميك والحجر والموزاييك والطوب داخل المباني وخارجها
- برايمر للأعمال اللاحقة على أسطح الخرسانة المكشوفة

طريقة الاستخدام: لإلصاق الخرسانة الجديدة بالقديمة وفي أعمال الإصلاح، تأكّد من خلوّ السطح الأساس من الأجزاء السائبة وأي ملوّثات وشحوم وزيوت وأصباغ. ضع طبقة واحدة من لاصق الخرسانة على سطح الخرسانة القديمة أو المقطع المتضرر. أضف الكمية المحددة من اللاصق إلى ملاط الإصلاح أو الخرسانة الطازجة، ثم نفّذها على سطح الخرسانة القديمة أو المقطع المتضرر. وللعزل المائي الداخلي للخرسانة يمكن خلط اللاصق مع جزء من ماء الخلط بنسبة 3 أجزاء حجمية من اللاصق إلى جزأين حجميين من الماء، وإضافته إلى الخرسانة الجاهزة؛ وتأكّد من أن مدة الخلط لا تقل عن دقيقة واحدة لكل متر مكعب من الخرسانة.

معدل الاستهلاك: يتراوح معدل الاستهلاك المعتاد لهذا المنتج عند إضافته إلى الخرسانة للعزل المائي الداخلي والتقوية عمومًا بين 5 و 12 بالمئة من وزن الأسمنت، وعند إضافته إلى ملاط الإصلاح بين 5 و 8 بالمئة وزنًا، وعند إضافته إلى الخرسانة لزيادة الالتصاق بالخرسانة القديمة وتقليل النفاذية بين 8 و 12 بالمئة من وزن الأسمنت.

الخاصية	النتيجة
الحالة الفيزيائية	سائل
اللون	مستحلب أبيض
الكثافة	1.06 ± 0.02 جم/سم^3
pH	5.5 ± 0.5
محتوى أيون الكلوريد	أقل من الحد الأقصى المسموح به في المواصفة

نوع التعبئة	عبوة 20 كجم
مدة التخزين	سنة واحدة في العبوة الأصلية
شروط التخزين	بعيدًا عن البرد والتجمّد والحرارة وأشعة الشمس المباشرة والمطوّلة
درجة حرارة التخزين المثلى	+5 إلى +35 درجة مئوية

العنوان: مازندران، ساري، مدينة مصطفى خميني الصناعية، المرحلة 1
زاوية زقاق غولستان 3 الغربي
WhatsApp: +98 915 789 2300

شیدور پارس SHIDVAR PARS | تولیدکننده افزودنی های بتن، ژل میکروسیلیس و چسب های ساختمانی