HIPPO CHEM

Упрочняющий клей для бетона

Упрочняющий клей для бетона — продукт на основе эмульсионной смолы, применяемый для стабилизации, упрочнения и повышения связности компонентов различных растворов для блоков Hebelex (газобетон), растворов для укладки плитки и затирки швов, а также для повышения сцепления бетона или нового раствора со старым бетоном при возобновлении бетонирования для завершения недоделанного бетонного сечения после схватывания, при инъектировании раствора и ремонте поверхностей. Полимерные клеи для бетона легко распределяются в гипсе и в смеси воды с цементом.

Преимущества

- Повышает сцепление различных видов бетона и раствора
- Снижает проницаемость
- Повышает эластичность
- Предотвращает растрескивание и вздутие
- Повышает стойкость к агрессивным внешним воздействиям
- Повышает сцепление компонентов раствора друг с другом
- Повышает прочность на растяжение и изгиб
- Уменьшает трещины за счёт сохранения влаги в структуре раствора

Области применения

- Стабилизация материалов цементных и гипсовых оснований и создание сцепления между новым бетоном и раствором и старыми поверхностями
- Повышение сцепления ремонтного раствора с повреждёнными бетонными поверхностями, заполнение швов и трещин в стенах, потолках и полах
- Повышение долговечности бетона, плиточных и керамических клеёв, камня, мозаики и кирпича внутри и снаружи зданий
- Праймер для последующих работ на поверхностях открытого бетона

Способ применения: Для приклеивания нового бетона к старому и для ремонтных работ убедитесь, что основание свободно от непрочных участков, загрязнений, жиров, масел и краски. Нанесите один слой клея для бетона на поверхность старого бетона или повреждённого участка. Добавьте указанное количество клея в ремонтный раствор или свежий бетон, затем нанесите на поверхность старого бетона или повреждённого участка. Для внутренней гидроизоляции бетона клей можно смешать с частью воды затворения в соотношении 3 частей клея к 2 частям воды по объёму и добавить в готовый бетон; следите, чтобы время перемешивания составляло не менее одной минуты на каждый кубометр бетона.

Расход: Обычный расход этого продукта при добавлении в бетон для внутренней гидроизоляции и упрочнения, как правило, составляет от 5 до 12 % от массы цемента; при добавлении в ремонтный раствор — от 5 до 8 % по массе; при добавлении в бетон для повышения сцепления со старым бетоном и снижения проницаемости — от 8 до 12 % от массы цемента.

Показатель	Результат
Состояние	Жидкость
Цвет	Белая эмульсия
Плотность	1,06 ± 0,02 г/см³
pH	5,5 ± 0,5
Содержание хлорид-ионов	Ниже максимально допустимого значения по стандарту

Тип упаковки	Ёмкость 20 кг
Срок хранения	Один год в оригинальной упаковке
Условия хранения	Защищать от холода и замерзания, нагрева, прямого и длительного воздействия солнечных лучей
Оптимальная температура хранения	от +5 до +35 °C

Адрес: Мазандаран, Сари, промышленный город Мостафа Хомейни, 1-я фаза, угол переулка Голестан 3 Западный, Иран
WhatsApp: +98 915 789 2300

تولیدکننده افزودنی های بتن، ژل میکروسیلیس و چسب های ساختمانی | شیدور پارس SHIDVAR PARS