HIPPO CHEM

Стандартный цементный клей для керамической плитки

HK1

Стандартный цементный клей для керамической плитки состоит из цемента, минеральных наполнителей и полимерных смол, повышающих и усиливающих прочность сцепления. Это цементный клей, модифицированный полимерами, и благодаря применённым при его производстве полимерам он становится очень прочным после высыхания. Его можно использовать для приклеивания всех видов водопоглощающей плитки, керамики и мозаики на стены, а также для укладки керамогранита на пол.

Благодаря содержанию в составе цемента и полимерных смол этот клей обладает более высокой прочностью сцепления, чем пастообразный клей, и потому считается хорошим выбором для укладки плитки и керамики на вертикальные поверхности. Ещё одно свойство продукта — устойчивость к перепадам температуры после высыхания.

Способ применения: Поверхность должна быть абсолютно чистой, без загрязнений, непрочных участков, жиров и т. п. Сначала налейте в ёмкость необходимое количество воды, затем перемешивайте подходящей механической мешалкой до получения однородной массы без комков. После перемешивания и получения однородной массы дайте ей отстояться 5 минут, затем продолжите перемешивание. Готовую массу наносите на поверхность зубчатым шпателем.

Расход: Как правило, 4 кг порошка достаточно на 1 м².

Показатель	Результат	Показатель	Предел по стандарту (INSO 12492)	Результаты испытаний компании
Агрегатное состояние	Порошок	Начальная прочность сцепления при растяжении (Н/мм²)	Более 0,5	0,85
Цвет	Белый / серый	Прочность сцепления при растяжении после погружения в воду (Н/мм²)	Более 0,5	0,78
Плотность	1,6 г/см³	Прочность сцепления при растяжении после термического воздействия (Н/мм²)	Более 0,5	0,61
Открытое время (при 20–30 °C)	30 минут	Прочность сцепления при растяжении после циклов замораживания и оттаивания (Н/мм²)	Более 0,5	0,75
Готовность к эксплуатации через	24 часа	Прочность сцепления при растяжении в открытое время (Н/мм²)	Более 0,5	0,59
Время жизнеспособности смеси	60 минут			
Хлорид-ионы	Отсутствуют			
Классификация (INSO 12492)	C1			

Тип упаковки	Мешок 20 кг
Срок хранения	Один год в оригинальной упаковке
Условия хранения	Защищать от холода и замерзания, нагрева, прямого и длительного воздействия солнечных лучей
Оптимальная температура хранения	от +10 до +30 °C

Адрес: Мазандаран, Сари, промышленный город Мостафа Хомейни, 1-я фаза, угол переулка Голестан 3 Западный, Иран
WhatsApp: +98 915 789 2300

تولیدکننده افزودنی های بتن، ژل میکروسیلیس و چسب های ساختمانی
شیدور پارس SHIDVAR PARS