

چسب کاشی و سرامیک نرمال پودری از سیمان و فیلرهای معدنی و رزین‌های پلیمری برای بالا بردن و تقویت قدرت چسبندگی تشکیل شده است. چسب کاشی و سرامیک نرمال پودری بر پایه سیمان تقویت شده با پلیمر می‌باشد و با توجه به پلیمرهای بکاربرده شده در تولید این محصول، بعد از خشک شدن بسیار مستحکم می‌باشد. چسب کاشی و سرامیک نرمال پودری قابلیت چسباندن انواع کاشی و سرامیک و موزاییک‌های دارای جذب آب روی دیوار و همچنین نصب سرامیک‌های پرسلانی بر روی کف می‌باشد. چسب کاشی و سرامیک نرمال پودری به علت دارا بودن سیمان و رزین‌های پلیمری در ساختار خود، دارای قدرت چسبندگی بالاتری نسبت به چسب خمیری می‌باشد و از این جهت برای نصب کاشی و سرامیک در سطح‌های عمودی بهترین گزینه به شمار می‌رود. همچنین یکی از ویژگی‌های دیگر این محصول، مقاومت آن در برابر تغییرات دما پس از خشک شدن می‌باشد.

روش مصرف: سطح مورد نظر باید کاملاً تمیز و عاری از هرگونه آلودگی و نقاط سست و چربی و... باشد. ابتدا به مقدار مورد نیاز آب به داخل یک ظرف ریخته، سپس با استفاده از همزن مکانیکی مناسب تا دستیابی به محصولی یکنواخت و فاقد کلوخه عمل اختلاط ادامه یابد پس از اختلاط و دستیابی به محصولی همگن به محصول ۵ دقیقه استراحت دهید و سپس عمل اختلاط را ادامه دهید. خمیر آماده شده را با استفاده از ماله‌های شانه‌ای بر روی سطح اجرا نمایید.

میزان مصرف: به طور معمول هر ۴ کیلوگرم، برای یک متر مربع کافی می‌باشد.

فاکتور آزمونی	نتیجه	فاکتور آزمونی	حد استاندارد (۱۲۴۹۲)	نتایج محصولات شرکت
حالت	پودری	مقاومت چسبندگی کششی اولیه (N/mm ²)	بیشتر از ۵/۰	۰/۸۵
رنگ	سفید خاکستری	مقاومت چسبندگی کششی بعد از غوطه‌وری (N/mm ²)	بیشتر از ۵/۰	۰/۷۸
وزن مخصوص	1.6 gr/cm ³	مقاومت چسبندگی کششی بعد از حرارت (N/mm ²)	بیشتر از ۵/۰	۰/۶۱
ژل تایم (زمان بازدر دمای ۲۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد)	۳۰ دقیقه	مقاومت چسبندگی کششی بعد از انجماد و ذوب (N/mm ²)	بیشتر از ۵/۰	۰/۷۵
گیرش اولیه	۲۴ ساعت	مقاومت چسبندگی کششی در زمان باز (N/mm ²)	بیشتر از ۵/۰	۰/۵۹
زمان کارپذیری	۶۰ دقیقه			
یون کلرید	ندارد			

نوع بسته‌بندی	کیسه ۲۰ کیلوگرمی
مدت زمان نگهداری	یک سال در بسته‌بندی اولیه
شرایط نگهداری	دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دمای نگهداری	۱۰+ الی ۳۰+ درجه سانتیگراد