HIPPO CHEM

لاصق أسمنتي خاص للبلاط والسيراميك

HK2

لاصق أسمنتي خاص للبلاط والسيراميك يعتمد على الأسمنت وراتنجات الكوبوليمر؛ ويتكوّن من الأسمنت والركام السيليسي المتدرّج، كما يحتوي على بوليمرات بودرة ومعدّلات أخرى طبيعية ومعدنية.

الميزات

- قوة التصاق عالية
- مدة صلاحية خليط طويلة
- مرونة عالية
- مقاوم للرطوبة
- مقاوم للتغيّرات الحرارية

التطبيقات

- تركيب مختلف أنواع بلاط السيراميك والبورسلان حتى مقاس 60 × 80 سم
- تركيب مختلف أنواع الحجر والموزاييك في البيئات الجافة والرطبة
- تركيب البلاط فوق البلاط (مع تخشين سطح البلاط السفلي)

طريقة الاستخدام: يجب أن يكون السطح نظيفًا تمامًا وخاليًا من أي ملوّثات أو أجزاء سائبة أو شحوم ونحوها. صُبّ كمية الماء اللازمة أولًا في وعاء، ثم اخلط بخلّاط ميكانيكي مناسب حتى الحصول على خليط متجانس وخالٍ من الكتل. بعد الخلط والحصول على خليط متجانس، اتركه يرتاح لمدة 5 دقائق ثم أكمل الخلط. ضع العجينة الجاهزة على السطح باستخدام مالج مسنّن. اخلط 20 كجم من البودرة مع 5 لترات من الماء (نسبة الخلط 4 إلى 1).

معدل الاستهلاك: يكفي عادةً 3.5 كجم من البودرة لتغطية متر مربع واحد.

الخاصية	النتيجة	الاختبار	الحد المعياري (INSO 12492)	نتائج اختبارات الشركة
الحالة الفيزيائية	بودرة	مقاومة الالتصاق بالشد الأولية (N/mm^2)	أكبر من 1	1.30
اللون	أبيض / رمادي	مقاومة الالتصاق بالشد بعد الغمر في الماء (N/mm^2)	أكبر من 1	1.19
الكثافة	1.6 جم/سم³	مقاومة الالتصاق بالشد بعد التعرّض للحرارة (N/mm^2)	أكبر من 1	1.05
الوقت المفتوح (عند 20–30 °م)	30 دقيقة	مقاومة الالتصاق بالشد بعد دورات التجمّد والذوبان (N/mm^2)	أكبر من 1	1.24
جاهز للاستخدام بعد	24 ساعة	مقاومة الالتصاق بالشد عند الوقت المفتوح (N/mm^2)	أكبر من 1	1.09
مدة صلاحية الخليط للاستخدام	60 دقيقة			
أيون الكلوريد	لا يوجد			
التصنيف (INSO 12492)	C2			

نوع التعبئة	كيس 20 كجم
مدة التخزين	سنة واحدة في العبوة الأصلية
شروط التخزين	بعيدًا عن البرد والتجمّد والحرارة وأشعة الشمس المباشرة والمطوّلة
درجة حرارة التخزين المثلى	+10 إلى +30 درجة مئوية

العنوان: مازندران، ساري، مدينة مصطفى خميني الصناعية، المرحلة 1
زاوية زقاق غولستان 3 الغربي
WhatsApp: +98 915 789 2300

شيدور پارس SHIDVAR PARS | تولیدکننده افزودنی های بتن، ژل میکروسیلیس و چسب های ساختمانی