HIPPO CHEM

Специальный цементный клей для керамической плитки

HK2

Специальный цементный клей для керамической плитки — состав на основе цемента и сополимерных смол; содержит цемент и фракционированный кремнезёмный заполнитель, а также содержит порошковые полимеры и другие природные и минеральные модификаторы.

Преимущества

- Высокая прочность сцепления
- Длительное время жизнеспособности
- Высокая эластичность
- Влагостойкий
- Устойчив к перепадам температуры

Области применения

- Укладка всех видов керамогранита и керамики размером до 60 × 80 см
- Укладка всех видов камня и мозаики в сухих и влажных помещениях
- Укладка плитки по плитке (с насечкой на поверхности нижней плитки)

Способ применения: Поверхность должна быть абсолютно чистой, без загрязнений, непрочных участков, жиров и т. п. Сначала налейте в ёмкость необходимое количество воды, затем перемешивайте подходящей механической мешалкой до получения однородной массы без комков. После перемешивания и получения однородной массы дайте ей отстояться 5 минут, затем продолжите перемешивание. Готовую массу наносите на поверхность зубчатым шпателем. Смешивайте 20 кг порошка с 5 литрами воды (соотношение смешивания 4 : 1).

Расход: Как правило, 3,5 кг порошка достаточно на 1 м².

Показатель	Результат	Показатель	Предел по стандарту (INSO 12492)	Результаты испытаний компании
Агрегатное состояние	Порошок	Начальная прочность сцепления при растяжении (Н/мм²)	Более 1	1,30
Цвет	Белый / серый	Прочность сцепления при растяжении после погружения в воду (Н/мм²)	Более 1	1,19
Плотность	1,6 г/см³	Прочность сцепления при растяжении после термического воздействия (Н/мм²)	Более 1	1,05
Открытое время (при 20–30 °C)	30 минут	Прочность сцепления при растяжении после циклов замораживания и оттаивания (Н/мм²)	Более 1	1,24
Готовность к эксплуатации через	24 часа	Прочность сцепления при растяжении в открытое время (Н/мм²)	Более 1	1,09
Время жизнеспособности смеси	60 минут			
Хлорид-ионы	Отсутствуют			
Классификация (INSO 12492)	C2			

Тип упаковки	Мешок 20 кг
Срок хранения	Один год в оригинальной упаковке
Условия хранения	Защищать от холода и замерзания, нагрева, прямого и длительного воздействия солнечных лучей
Оптимальная температура хранения	от +10 до +30 °C

Адрес: Мазандаран, Сари, промышленный город Мостафа Хомейни, 1-я фаза, угол переулка Голестан 3 Западный, Иран
WhatsApp: +98 915 789 2300

تولیدکننده افزودنی های بتن، ژل میکروسیلیس و چسب های ساختمانی | شیدور پارس SHIDVAR PARS