

هپوگم

چسب کاشی و سرامیک ویژه بودری

HK2

چسب کاشی و سرامیک ویژه بودری بر پایه سیمان و رزین‌های کاپلیم‌ر بوده که تشکیل شده از سیمان، سنگدانه‌های سیلیسی دانه‌بندی شده و همچنین شامل پلیمرهای بودری و سایر اصلاح کننده‌های طبیعی و معدنی است، پلیمرهای سنتز شده در این محصول سبب می شود تا چسبندگی افزایش و قدرت نصب کاشی ها و سرامیک با ابعاد بالا می دهد. این محصول با چسبندگی عالی مناسب برای نصب کاشی و سرامیک های پرسلان (تا ابعاد ۸۰ x ۶۰ سانتی متر) در فضا های مختلف می باشد. برای نصب کاشی روی کاشی نیز عملکرد مطمئنی دارد.

روش مصرف: سطح مورد نظر باید کاملاً تمیز و عاری از هرگونه آلودگی و نقاط سست و چربی و... باشد. ابتدا به مقدار مورد نیاز آب به داخل یک ظرف ریخته، سپس با استفاده از همزن مکانیکی مناسب تا دستیابی به محصولی یکنواخت و فاقد کلوخه عمل اختلاط ادامه یابد پس از اختلاط و دستیابی به محصولی همگن به محصول ۵ دقیقه استراحت دهید و سپس عمل اختلاط را ادامه دهید. خمیر آماده شده را با استفاده از ماله‌های شانه‌ای بر روی سطح اجرا نمایید.

میزان مصرف: به طور معمول هر ۳/۵ کیلوگرم، برای یک مترمربع کافی می‌باشد.

فاکتور آزمونی	نتیجه	فاکتور آزمونی	حد استاندارد (۱۳۴۹۳)	نتایج محصولات شرکت
حالت	بودری	مقاومت چسبندگی کششی اولیه (N/mm ²)	بیشتر از ۵/۵	۱/۵۶
رنگ	سفید خاکستری	مقاومت چسبندگی کششی بعد از غوطه‌وری (N/mm ²)	بیشتر از ۵/۵	۰/۸۹
وزن مخصوص	1.6 gr/cm ³	مقاومت چسبندگی کششی بعد از حرارت (N/mm ²)	بیشتر از ۵/۵	۰/۷۸
ژل تایم (زمان بازدر دمای ۲۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد)	۳۰ دقیقه	مقاومت چسبندگی کششی بعد از انجماد و ذوب (N/mm ²)	بیشتر از ۵/۵	۰/۸۳
گیرش اولیه	۲۴ ساعت	مقاومت چسبندگی کششی در زمان باز (N/mm ²)	بیشتر از ۵/۵	۰/۶۸
زمان کارپذیری	۶۰ دقیقه			
یون کلرید	ندارد			

نوع بسته‌بندی	کیسه ۲۰ کیلوگرمی
مدت زمان نگهداری	یک سال در بسته‌بندی اولیه
شرایط نگهداری	دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دمای نگهداری	+۱۰ الی +۳۰ درجه سانتیگراد

