HIPPO CHEM

لاصق أسمنتي للبلاط كبير الحجم والألواح الخزفية

HK3

لاصق أسمنتي للبلاط كبير الحجم والألواح الخزفية يعتمد على الأسمنت وراتنجات الكوبوليمر؛ ويتكوّن من الأسمنت والركام السيليسي المتدرّج، كما يحتوي على بوليمرات بودرة ومعدّلات أخرى طبيعية ومعدنية.

الميزات

- قوة التصاق عالية
- مرونة عالية
- مقاومة حرارية عالية
- مقاومة عالية للتآكل والانضغاط

التطبيقات

- تركيب مختلف أنواع بلاط وسيراميك السلاب (الألواح الكبيرة) حتى أبعاد 120 × 300 سم
- إمكانية التركيب في البيئات الجافة والرطبة
- تركيب البلاط في أرضيات الأماكن كثيرة الحركة

طريقة الاستخدام: يجب أن يكون السطح نظيفًا تمامًا وخاليًا من أي ملوّثات أو أجزاء سائبة أو شحوم ونحوها. صُبّ كمية الماء اللازمة أولًا في وعاء، ثم اخلط بخلّاط ميكانيكي مناسب حتى الحصول على خليط متجانس وخالٍ من الكتل. بعد الخلط والحصول على خليط متجانس، اتركه يرتاح لمدة 5 دقائق ثم أكمل الخلط. ضع العجينة الجاهزة على السطح باستخدام مالج مسنّن. اخلط 20 كجم من البودرة مع 5 لترات من الماء (نسبة الخلط 4 إلى 1).

معدل الاستهلاك: يكفي عادةً 3 كجم من البودرة لتغطية متر مربع واحد.

الخاصية	النتيجة	الاختبار	الحد المعياري (INSO 12492)	نتائج اختبارات الشركة
الحالة الفيزيائية	بودرة	مقاومة الالتصاق بالشد الأولية (N/mm^2)	أكبر من 1	1.70
اللون	أبيض / رمادي	مقاومة الالتصاق بالشد بعد الغمر في الماء (N/mm^2)	أكبر من 1	1.50
الكثافة	1.6 جم/سم^3	مقاومة الالتصاق بالشد بعد التعرّض للحرارة (N/mm^2)	أكبر من 1	1.60
الوقت المفتوح (عند 20–30 °م)	30 دقيقة	مقاومة الالتصاق بالشد بعد دورات التجمّد والذوبان (N/mm^2)	أكبر من 1	1.65
جاهز للاستخدام بعد	24 ساعة	مقاومة الالتصاق بالشد عند الوقت المفتوح (N/mm^2)	أكبر من 1	1.45
مدة صلاحية الخليط للاستخدام	60 دقيقة			
أيون الكلوريد	لا يوجد			
التصنيف (INSO 12492)	C2S2			

نوع التعبئة	كيس 20 كجم
مدة التخزين	سنة واحدة في العبوة الأصلية
شروط التخزين	بعيدًا عن البرد والتجمّد والحرارة وأشعة الشمس المباشرة والمطوّلة
درجة حرارة التخزين المثلى	+10 إلى +30 درجة مئوية

العنوان: مازندران، ساري، مدينة مصطفى خميني الصناعية، المرحلة 1
زاوية زقاق غولستان 3 الغربي
WhatsApp: +98 915 789 2300

شیدور پارس SHIDVAR PARS | تولیدکننده افزودنی های بتن، ژل میکروسیلیس و چسب های ساختمانی