

هیدوکم

چسب کاشی و سرامیک اسلب پودری

HK3

چسب کاشی و سرامیک اسلب پودری برپایه سیمان و رزین های کوپلیمیر بوده که تشکیل شده از سیمان ، سنگدانه های سیلیسی دانه بندی شده و همچنین شامل پلیمرهای پودری و سایر اصلاح کننده های طبیعی و معدنی است. پلیمرهای سنتز شده در این محصول سبب می شود تا چسبندگی افزایش و قدرت نصب کاشی ها و سرامیک با ابعاد بالا را می دهد. این چسب تک جزئی با قدرت و چسبندگی و انعطاف پذیری فوق العاده برای نصب سرامیک های اسلب پرسلان و غیرپرسلان (تا ابعاد ۱۲۰ x ۲۴۰ سانتی متر) و انواع سنگ در محیط های مختلف می باشد.

روش مصرف: سطح مورد نظر باید کاملا تمیز و عاری از هرگونه آلودگی و نقاط سست و چربی و... باشد. ابتدا به مقدار مورد نیاز آب به داخل یک ظرف ریخته، سپس با استفاده از همزن مکانیکی مناسب تا دستیابی به محصولی یکنواخت و فاقد کلوخه عمل اختلاط ادامه یابد پس از اختلاط و دستیابی به محصولی همگن به محصول ۵ دقیقه استراحت دهید و سپس عمل اختلاط را ادامه دهید. خمیر آماده شده را با استفاده از ماله های شانه ای بر روی سطح اجرا نمایید.

میزان مصرف: به طور معمول هر ۳ کیلوگرم، برای یک مترمربع کافی می باشد.

فاکتور آزمونی	نتیجه	فاکتور آزمونی	حد استاندارد (۱۳۴۹۲)	نتایج محصولات شرکت
حالت	پودری	مقاومت چسبندگی کششی اولیه (N/mm ²)	بیشتر از ۱	۱/۷۰
رنگ	سفید خاکستری	مقاومت چسبندگی کششی بعد از غوطه وری (N/mm ²)	بیشتر از ۱	۱/۵۰
وزن مخصوص	1.6 gr/cm ³	مقاومت چسبندگی کششی بعد از حرارت (N/mm ²)	بیشتر از ۱	۱/۶۰
ژل تایم (زمان بازدر دمای ۲۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد)	۳۰ دقیقه	مقاومت چسبندگی کششی بعد از انجماد و ذوب (N/mm ²)	بیشتر از ۱	۱/۶۵
گیرش اولیه	۲۴ ساعت	مقاومت چسبندگی کششی در زمان باز (N/mm ²)	بیشتر از ۱	۱/۴۵
زمان کارپذیری	۶۰ دقیقه			
یون کلرید	ندارد			

نوع بسته بندی	کیسه ۲۰ کیلوگرمی
مدت زمان نگهداری	یک سال در بسته بندی اولیه
شرایط نگهداری	دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دمای نگهداری	۱۰+ الی ۳۰+ درجه سانتیگراد

